

Data rev.: 03.04.2020

FIȘĂ TEHNICĂ

- STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 -

1. Descriere produs

STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 este un amestec omogen de solvenți organici.

2. Domeniul de utilizare

Degresarea suprafețelor metalice înainte de vopsire.

Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor și emailurilor

3. Caracteristici principale:

- asigură uscarea optimă a peliculei de vopsea;
- menține luciul vopselei pe care o diluează;
- aducerea produselor de acoperire la vâscozitatea necesară, specifică metodei de aplicare;
- are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice.

4. Caracteristici tehnice:

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE INCERCARE
0	1	2	3
1.	Aspect	lichid limpede, omogen	VIZUAL
2.	Densitatea la 23±0,5°C, g/cm ³	0,70 - 0,80	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Distilare <ul style="list-style-type: none"> ▪ interval distilare, °C ▪ volum distilat, % min 	80- 230 99,5	SR EN ISO 3405:2003
4.	Indice de aciditate cm ³ sol 0,1 N KOH/100 cm ³ , max	max. 3	SR EN ISO 3251:2008
5.	Volatilitatea relativă față de eter etilic,%	max. 50	SR EN ISO 3251:2008
6.	Miscibilitate cu produsele alchidice caruia este destinat în raport cu 1% vol	amestec omogen ,fără sedimente sau stratificări	-
7.	Reacție la foc,clasa	F	-

5. Mod de utilizare

Înainte de începerea operației de amestecare se verifică dacă diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat.

Atenție! Se recomandă efectuarea unei teste de compatibilitate cu produsul ce urmează a fi diluat, folosind o cantitate mică de produs.

Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția indicată în fișa tehnică a produsului respectiv. După adăugare se recomandă omogenizarea amestecului.

6. Consum estimat

Diluția se va face în raporturile indicate în instrucțiunile de utilizare a produsului ce urmează a fi diluat, până la atingerea vâscozității optime de lucru.

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalarea se realizează în: - ambalaje PET 0.5 l si 0,9 l
- bidoane metalice 25 l

Depozitarea: produsului se face în spații uscate, aerisite, acoperite, fără radiatii solare sau alte surse de căldură si aprindere, la temperaturi sub 30° C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

8. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandari de prudenta:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂.

Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat).

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricaror surse de foc deschis (scanteie, flacara, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele; inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilatie si sisteme de stingere a incendiilor eficiente, in cursul operatiilor de utilizare. Daca produsul este utilizat in spatii inchise este obligatorie asigurarea unei circulatii continue, adecvate, de aer proaspat in cursul aplicarii si uscarii

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.